

# Hassotekt R500 fbs

## Produktdatenblatt

**Produkt** **Hassotekt R500 fbs** ist eine Bitumendachbahn mit Rohfilzeinlage in Standard-Qualität. Sie ist mit einer beidseitigen Bitumendeckschicht aus modifiziertem Oxidationsbitumen versehen und beidseitig besandet. **Hassotekt R500 fbs** wird gemäß DIN SPEC 20000-202 hergestellt und durch die zertifizierte werkseigene Produktionskontrolle (WPK) nach DIN EN 13969 gütegesichert.

**Anwendungsgebiet** **Hassotekt R500 fbs** wird als Abdichtungslage in der Bauwerksabdichtung (Anwendungstyp BA) nach DIN 18195 (DIN EN 13969, Typ T) und als waagerechte Abdichtung in oder unter Wänden (Anwendungstyp MSB-Q) nach DIN 19195, Teil 4 (DIN EN 14967) eingesetzt. **Hassotekt R500 fbs** ist nicht für eine mechanische Befestigung zugelassen.

### Technische Daten

Eigenschaften	Prüfverfahren	Einheit	Anforderungen
Länge	DIN EN 1848-1	[m]	10,0
Breite	DIN EN 1848-1	[m]	1,0
Geradheit	DIN EN 1848-1	[mm/10]	< 20
Flächenbezogene Masse	DIN EN 1849-1	[kg/m <sup>2</sup> ]	> 3,2
Gehalt an Löslichem	DIN 52123	[g/m <sup>2</sup> ]	> 1250
Trägereinlage Rohfilzpappe	DIN SPEC 20000-202	[g/m <sup>2</sup> ]	500
Wasserdichtheit	DIN EN 1928 B DIN EN 13111	[kPa/24 h] 100 mm/72 h	60 bestanden
Brandverhalten	DIN EN ISO 11925-2	-	Klasse E nach DIN EN 13501-1
Zugverhalten: max. Zugkraft längs/quer	DIN EN 12311-1	[N/50 mm]	300/200
Zugverhalten: Dehnung längs/quer	DIN EN 12311-1	[%]	2/2
Kaltbiegeverhalten	DIN EN 1109	[°C]	0
Wasserdampfdurchlässigkeit	DIN EN 1931	-	μ = 10.000/80.000
Anwendungstyp / Produkttyp	DIN SPEC 20000-202 / DIN EN 13969	-	BA / Typ T ; MSB-Q
Bahmentyp	DIN SPEC 20000-202	-	R 500
Rollengewicht	DIN EN 1849-1	[kg]	ca. 30

**Lagerungshinweise** **Hassotekt R500 fbs** ist immer ebenerdig stehend und grundsätzlich vor Feuchtigkeit, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt zu lagern. In der kalten Jahreszeit sind die Rollen erst unmittelbar vor der Verarbeitung aus einem witterungsgeschützten Lager einzusetzen.

**Verarbeitungshinweise** **Hassotekt R500 fbs** wird als Abdichtungslage vollflächig mit längs mindestens 8 cm und quer mindestens 10 cm Nahtüberdeckung und im Quernahtversatz mit Heißbitumen (z.B. 100/25) auf dem vorbereiteten Untergrund aufgeklebt. Grundsätzlich wird die Verwendung eines Wickelkerns empfohlen. **Hassotekt R500 fbs** wird als Mauersperrbahn (MSB-Q) lose verlegt. Die Überdeckungen von mindestens 20 cm dürfen verklebt werden.

**Entsorgungshinweise** Polymerbitumenbahnen, Bitumenbahnen und deren Baustellenabfälle (nach Europäischem Abfallkatalog (EAK) und Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) Abfallschlüssel 17 03 02 „Bitumengemische, teerfrei“) sind unter Beachtung von Abschnitt 3 der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) gesammelt einem Recycling zuzuführen bzw. als Gewerbeabfall zu entsorgen.



Zertifikat für Dachabdichtungen: 1724-CPD-071101, EN 13707  
Zertifikat für Bauwerksabdichtungen: 1724-CPD-071201, EN 13969  
(2006)

**C. Hasse & Sohn**  
Inh. E. Räddecke GmbH & Co. KG  
Sternstraße 10, 29525 Uelzen  
Telefon: 0581 97353-0  
www.hasse.info

HRA 120209, HRB 120524, Amtsgericht Lüneburg  
Komplementärin: E. Räddecke GmbH, Uelzen  
Geschäftsführer: Christoph Räddecke  
USt.-Id.-Nr.: DE 116679320